



**SAMSON KAMNIK d.o.o.**  
Kovinarska c.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA  
Tel: (01) 83 17 255, (01) 83 19 260 Fax: (01) 83 17 179  
E-mail : samson@samson-kamnik.si

## KREMENIT



je ekstremno trda, porcelanu podobna masa, ki se utrjuje ob mešanju z vodo. Zmes se utrjuje pri sobni temperaturi, zato žganje ni potrebno.

### LASTNOSTI

#### Mešalno razmerje

1 kg prahu : 250ml vode = 0,6 litra zalivne mase  
4 kg prahu : 1000ml vode = 2,4 litre zalivne mase  
5 kg prahu : 1250ml vode = 3 litre zalivne mase

Čas uporabnosti: cca. 6 minut

Čas utrjevanja: cca. 10 minut

Trdota: preko 300 N/mm<sup>2</sup>

### NAČIN UPORABE

V plastični posodi zmešamo prah z vodo v zgornjem razmerju. Mešamo približno 1 minuto. Večje količine mešamo z električnim mešalcem.

Tekočo zmes vlijemo v kalup iz plastike ali silikonskega kavčuka. Poželji lahko Kremenit pigmentiramo s suhimi pigmenti ali pigmentnimi pastami na vodni osnovi.

